

M.B.E. 25

Descrição do Produto

Constituição

Mistura:

Betume NEO

Apresentação:

Em embalagens de 25.0 kg.

Características Técnicas:

CARACTERÍSTICAS	VALORES	UNIDADE	MÉTODO DE ENSAIO
Penetração (25°C, 100 g, 5s)	20.0 / 65.0	dmm	EN 1426
Ponto de Amolecimento	≥ 80.0	°C	EN 1427
Densidade Relativa a 25°C	1,25 / 1,35	g/cm ³	CQ - PO - 11
Viscosidade	5 000 / 15 000	cP	EN 13302
Ponto de Inflamação	> 220.0	°C	EN ISO 2592

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento:

- Evitar quedas e pancadas.
- Transportar e armazenar as latas na vertical, sempre sob protecção climatérica - i.e. sol, chuva, geada, granizo, neve.
- Nestas condições e com a lata inviolável, o produto poderá permanecer armazenado aproximadamente 1 ano após a respectiva data de enchimento.
- Para informação mais específica relativa a transporte, manuseamento e outras características, é favor consultar a Ficha de Segurança

Eco Recomendações:

- A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, de acordo com a legislação aplicável.

Os valores apresentados nesta ficha técnica são resultantes dos ensaios de controlo de qualidade realizados pela Imperialum (ISO 9001).