

POLYPLAS[®] 30

Description du Produit

Constitution :

Mélange :

Bitume Modifié avec APP.

Armature :

IMPERVELO[®] – Feutre de fibre de verre de haute résistance.

Finition:

Face supérieure – film de polyéthylène.

Face inférieure - film de polyéthylène.

Présentation :

Rouleaux de 10.0m² (1,00m x 10,00m), d'un poids nominal de 30.0Kg et rectilignité ≤ 20 mm/10 m.

Palettes de 36 rouleaux.

Caractéristiques Techniques :

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS	UNITÉS	ESSAIS
Masse nominale par unité de surface	3.0	Kg/m ²	EN 1849-1
Résistance à l'écoulement à haute température	120	°C	EN 1110
Flexibilité aux basses températures	- 5	°C	EN 1109
Stabilité dimensionnelle	-	%	EN 1107-1
Résistance au déchirement longitudinal	-	N	EN 12310-1
Résistance au déchirement transversal	-	N	EN 12310-1
Résistance à la traction longitudinale	≥ 300	N/5cm	EN 12311-1
Résistance à la traction transversale	≥ 200	N/5cm	EN 12311-1
Allongement à la rupture longitudinale	≥ 1	%	EN 12311-1
Allongement à la rupture transversale	≥ 1	%	EN 12311-1
Adhérence du granulat	-	%	EN 12039
Résistance à la perforation des racines	-	(O/N)	EN 13948
Comportement au feu extérieur	B roof (t1)	X roof (t1)	ENV 1187
Réaction au feu	Classe E	CLASSE	ISO 11925
Étanchéité à l'eau	Étanche	(S/N)	EN 1928
Résistance à la charge statique	≥ 5	Kg	EN 12730
Résistance à l'impact	≥ 500	mm	EN 12691
Résistance de joints à la coupure	-	N/5cm	EN 12317 – 1
Durabilité Flexibilité	-	°C	EN 1296 et 1297
Durabilité Comportement à haute température	-	°C	EN 1296 et 1297

Recommandations de manipulation et stockage:

- Éviter les chutes et les chocs.
- Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques – c'est-à-dire, du soleil, de la pluie, du givre, de la grêle et de la neige.
- Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.
- Pour des informations plus spécifiques quant au transport, à la manipulation et autres caractéristiques, veuillez consulter la Fiche de Sécurité.

Eco Recommendations:

- Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.

Les valeurs présentées sur cette fiche technique sont le résultat des essais de contrôle de qualité réalisés par Imperialum (ISO 9001).

POLYPLAS est une marque déposée d'IMPERALUM.

SEDE E FÁBRICA

Zona Industrial - Pau Queimado
2870 - 100 Montijo
Tel.: 212 327 100 - Fax: 212 327 101

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO NORTE

Vilar do Senhor - Vila Nova da Telha
4470 - 828 Maia
Tel. 229 961 664 - Fax: 229 961 665

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO CENTRO

Armazéns Vales Pedrulha - Armazém 11, Piso 0
Zona Industrial da Pedrulha
3020 - 320 Coimbra
Tel. 239 492 356 - Fax: 239 492 827

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO SUL

Estrada Nacional 125 - Parque Industrial Bela Mandil
Armazém 1
8700 - 172 Olhão
Tel. 289 703 396 - Fax: 289 707 936