FICHE TECHNIQUE	DTC – FT – PA – MU – PL – 004 – FR - 00

IMPERPLAS® ULTRA 40 FP

CE

1328-CPD-0173
NP EN 13707
NP EN 13969
06

Description du produit

Constitution

Mélange bitumineuse:
Bitume modifié APP ULTRA.
Mélange bitumineux de haute performance dans des régimes très différents, avec des niveaux de performance entre -15°C et +130°C.

Armure:
Feutre en polyester renforcé.

Finition:
Finition supérieure – Film de polyèthilène.
Finition inférieure – Film de polyèthilène.

Presentation:
Rouleaux de 10,0 m² (1,0 m x 10,0 m), d'un poids nominal de 40,0 kg et d'une rectilignité ≤ 20 mm/10 m.
Palettes de 25 rouleaux.

Caractéristiques téchniques:

CARACTERISTIQUES	VALEURS	UNITÉS	ESSAIS
Masse nominale par unité de surface	4.0 ± 0.2	kg/m²	EN 1849 - 1
Résistance à l'écoulement à haute température	120	°C	EN 1110
Flexibilité aux basses températures	- 15	°C	EN 1109
Stabilité dimensionnelle	≤ 0.5	%	EN 1107 - 1
Résistance au déchirement longitudinal	≥ 150	N	EN 12310 - 1
Résistance au déchirement transversal	≥ 150	N	EN 12310 - 1
Résistance à la traction longitudinale	750 ± 150	N/5cm	EN 12311 - 1
Résistance à la traction transversale	450 ± 90	N/5cm	EN 12311 - 1
Allongement à la rupture longitudinale	35 ± 15	%	EN 12311 - 1
Allongement à la rupture transversale	35 ± 15	%	EN 12311 - 1
Adhérence du granulat	-	%	EN 12039
Résistance à la perforation de racines	-	(S/N)	EN 13948
Comportement au feu extérieur	B roof (t1)	X roof (t1)	ENV 1187 EN 13501 - 5
Réaction au feu	Classe E	CLASS	EN ISO 11925 – 2 EN 13501 – 1
Étanchéité à l'eau	S	(S/N)	EN 1928
Résistance à une charge statique	≥ 15	kg	EN 12730
Résistance à l'impact	≥ 1000	mm	EN 12691 - A
Résistance de joints à la coupure	450 ± 150	N/5cm	EN 12317 – 1
Durabilité Flexibilité	-	°C	EN 1296 e 1297
Durabilité comportement à haute température	-	°C	EN 1296 e 1297

Recommandations de Manipulation et Stockage:

- Éviter les chutes et les chocs.
- Transporter et stocker les rouleaux sur la verticale, toujours protégées des conditions climatiques - c'est-à-dire, du soleil, de la pluie, du givre, de la grêle et de la neige.
- Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.
- Pour des informations plus spécifiques quant au transport, à la manipulation et autres caractéristiques, veuillez consulter la Fiche de Sécurité.

Eco Recommandations:

- Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.
- Les résidus de membranes bitumineuses IMPERALUM ont été analysés dans un laboratoire accrédité et classés comme non dangereux selon le décret-loi n ° 183/2009, qui établit le régime juridique du dépôt des déchets enfouis au Portugal.

Les valeurs présentées sur cette fiche technique sont le résultat des essais de contrôle de qualité réalisés par Imperalum (ISO 9001).
IMPERPLAS est une marque déposée d'IMPERALUM.

imperalum
SOCIEDADE COMERCIAL DE REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES, SA

SIÈGE ET USINE
Zona Industrial - Pau Queimado
2870 - 480 Montijo
Tel.: 212 327 100
Fax: 212 327 101

BUREAUX COMMERCIAL DU NORD
Rua da Venda Nova, 24
4415 - 366 Pedroso
Tel. 229 961 664 | 227 860 860
Fax: 227 848 267

BUREAUX COMMERCIAL DU CENTRE
Armazéns Vales Pedrulha – Arm. 11, Piso 0
Zona Industrial da Pedrulha
3025- 662 Coimbra
Tel. 239 492 356
Fax: 239 492 827

BUREAUX COMMERCIAL IMPERLIS
Rua Estevão de Amarante, 4 – Ramada
2620-274 Odivelas
Tel. 219 334 986
Fax: 219 310 183

BUREAUX COMMERCIAL DU SUD
EN 125 - Parque Industrial Bela Mandil - Armazém 1
8700 - 221 Olhão
Tel. 289 703 396
Fax: 289 707 936