

M.B.E. 25

Descripción del producto

Compuesto:**Mezcla:**

Bitumen NEO.

Presentación:

Embalajes de 25.0 kg.

Características Técnicas:

CARACTERÍSTICAS	VALORES	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO
Penetración (25°C, 100 g, 5s)	20.0 / 65.0	dmm	EN 1426
Punto de Reblandecimiento	≥ 80.0	°C	EN 1427
Densidad Relativa a 25°C	1,25 / 1,35	g/cm ³	CQ – PO - 11
Viscosidad	5 000 / 15 000	cP	EN 13302
Punto de Inflamación	> 220.0	°C	EN ISO 2592

Recomendaciones para la Manipulación y el Almacenamiento:

Prevenir las caídas y golpes.

Transportar y almacenar las latas en la vertical, siempre bajo protección del clima, es decir, sol, lluvia, helada, granizo, nieve.

En estas condiciones, con latas inviolables, el producto se puede almacenar aproximadamente un año después de la fecha de envasado.

La elevación de las latas, deberá hacerse siempre en paletas, con grúa o carretilla elevadora.

Para más información consultar la Hoja de Seguridad.

Eco Recomendaciones:

La separación selectiva y el reenvío de los residuos derivados de la aplicación de estos productos son de la exclusiva responsabilidad del aplicador o usuario de acuerdo con la ley.

Los datos referidos en esta ficha técnica corresponden a los valores de los ensayos de control de calidad realizados en los laboratorios de Imperialum, qué es una empresa certificada (ISO 9001)