

IMPERKOTE® F

Descrição do Produto

Constituição:

É uma emulsão betuminosa não iónica de aspecto pastoso, solúvel em água e misturável com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, etc. É constituída por betumes e aditivos, sendo filerizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade.

Uma vez obtida a secagem da emulsão, por evaporação da fase aquosa, consegue-se uma camada contínua, que não flui a temperaturas elevadas e que se mantém inalterada mesmo em contacto prolongado com água.

Apresentação:

Em embalagens de 5.0 kg - Paletes com 96 latas

Em embalagens de 25.0 kg - Paletes com 22 latas

Em embalagens de 200 Kg - Paletes com 4 bidões

Características Técnicas:

CARACTERÍSTICAS	VALORES	UNIDADE	MÉTODO DE ENSAIO
Massa Volúmica (a 25° C)	1.0 - 1.1	g/cm ³	CQ-PO-11
Resíduo por evaporação	40 - 50	% em massa	CQ-PO-39
Inflamabilidade	Não inflamável	-	-
Combustibilidade	Não combustível	-	-
Tempo de secagem	< 24	Horas	-

Utilizações:

Como primário em impermeabilização. Aplicação de uma única demão diluída a 2/3 de emulsão e 1/3 de água.

Proteção às humidades do terreno ou do contacto direto com água sem pressão, em superfícies regularizadas de betão ou alvenaria, em paredes, muros de suporte e fundação de edifícios. Aplicar sobre a superfície exterior, pelo menos duas demãos com um consumo de aproximadamente 1 kg/m² por demão e sendo a segunda demão aplicada após secagem da demão anterior. Para melhor impregnação em superfícies porosas, poderá ser aplicada uma primeira demão adicional diluída a uma parte de água para duas de emulsão. Para maior eficiência da proteção às humidades de paredes enterradas, é importante a existência de uma conveniente drenagem.

Na agricultura como proteção aos cortes resultantes das podas.

Aplicação:

Antes de aplicar a superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicação e aderência.

Pode aplicar-se com rolo, espátula ou pistola com o mínimo de 8 bar de pressão.

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento:

Evitar quedas e pancadas.

Transportar e armazenar as latas na vertical, sempre sob protecção climatérica – i.e. sol, chuva, geada, granizo, neve.

Nestas condições e com a lata inviolável, o produto poderá permanecer armazenado aproximadamente 1 ano após a respectiva data de enchimento.

Para informação mais específica relativa a transporte, manuseamento e outras características, é favor consultar a Ficha de Segurança

Eco Recomendações:

A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, de acordo com a legislação aplicável.

Devido à utilização de matérias-primas de origem natural, o produto pode apresentar ligeiras variações de cor, mantendo inalteradas as restantes características.

Os valores apresentados nesta ficha técnica são resultantes dos ensaios de controlo de qualidade realizados pela Imperialum (ISO 9001). Imperkote é uma marca registada da Imperialum.