

CORNER TAPE PP-BUTYL

Cinta autoadhesiva para refuerzo de esquinas y detalles en cubiertas con sistemas de impermeabilización líquida NEW IMPER

1. Descripción del producto

Cinta autoadhesiva, a base de butilo recubierta con tejido no tejido, para refuerzo de esquinas y detalles en cubiertas, en sistemas de impermeabilización líquida NEW IMPER.



2. Beneficios

- Buena adhesión
- Excelente maniobrabilidad
- Acabado en tejido (facilidad de impregnar membrana líquida)

3. Aplicación

La cinta autoadhesiva CORNER TAPE PP-BUTYL ha sido diseñada para el refuerzo de esquinas y transiciones horizontales-verticales en soportes de cemento, ladrillo, metal o cerámica, antes de la aplicación del sistema de impermeabilización líquida NEW IMPER.

El revestimiento de tejido se adapta a la forma de la superficie y puede moldearse fácilmente para ajustarse a esquinas, desagües, tuberías, etc.

En el caso de refuerzos de pasantes, como desagües o tuberías, CORNER TAPE PP-BUTYL actúa como la primera capa de refuerzo antes de la aplicación de la banda cuadrangular autoadhesiva COLLAR PP-BUTYL.

Antes de aplicar la cinta autoadhesiva CORNER TAPE PP-BUTYL, las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, aceite, elementos sueltos y sustancias que dificulten la adherencia. Se recomienda nivelar cualquier irregularidad superficial, fijar las baldosas sueltas y verificar la presencia de humedad oculta para evitar daños por presión de vapor. Proteja el producto dentro de las 24 horas posteriores a su aplicación.

Durante la aplicación, retire la película protectora y coloque la cinta sobre el sustrato, adhiriéndola gradualmente y evitando la formación de burbujas de aire entre la parte adhesiva y el soporte.

En casos donde sea necesario realizar cortes, los tramos de cinta deben superponerse al menos 5 cm.

Para obtener más detalles sobre la aplicación de CORNER TAPE PP-BUTYL como accesorio del sistema de impermeabilización líquida NEW IMPER NGP, consulte la ficha técnica del producto NEW IMPER NGP Tixo.

4. Datos logísticos

Dimensiones	8 cm x 10 m
Rollos por caja	1
Cajas por palé	588

5. Parámetros técnicos

Película	Polipropileno
Adhesivo	Borracha butílica
Peso (D 45 1012)	50g/m ²
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
Temperatura de servicio	+30°C a +80°C
Contenido de sólidos	100%
Resistencia al escurrimiento (ISO 7390)	Butílico a +5°C: <3mm Butílico a +70°C: <3mm
Reacción a -30°C (D421313)	Sin desprendimiento
Resistencia a deformaciones (chapa perforada, método a caliente D455256)	Sin deformaciones
Resistencia al peel a 90°C (en acero MEL52)	> 4 N/cm
Adherencia (ASTM D 2979)	7,5 N
Impermeabilidad (EN 1928)	Sim
Flexibilidad a baja temperatura (EN 495-5)	≤ - 40°C
Permeabilidad al vapor (EN 1931)	μ ≈ 26176 ± 30%
Resistencia al impacto (EN 12691)	Sim, B ≥ 100 mm
Resistencia al rasgado (EN 12310)	Longitudinal: ≥ 130 N Transversal: ≥ 125 N
Tensión de ruptura (EN 12311)	Longitudinal: ≥ 145 N/50 mm ≥100% Transversal: ≥ 105 N/50 mm ≥100%

Producto en conformidad con la directiva 2033/53/CE.

6. Almacenaje

Almacenar en un ambiente ventilado, protegido de la humedad y a una temperatura de +5°C a +35°C.